



FB---M650

Finitura Poliuretana Trasparente Lucida – Per Parquet

Caratteristiche salienti del prodotto:

<ul style="list-style-type: none"> Applicabile a spruzzo, pennello e rullo Indicato per pavimenti in legno 	<ul style="list-style-type: none"> Eccellente resistenza all'abrasione Ottimo grado di brillantezza
--	---

Versioni:

/-----	Trasparente
--------	-------------

Uso consigliato:	• Parquet	• Scale	• Parti piane
Metodo di applicazione:	pistola a tazza, pennello		
Preparazione del prodotto:	a peso:	FB---M650 100	a volume:
	catalizzatore	FC---M650 100	mantiene le proporzioni della catalisi a peso

Caratteristiche Chimico-Fisiche

Residuo solido (%)	44± 4
Peso Specifico (g/cm ³)	0,990 ± 0,030
Viscosità DIN 4 (s) a 20°C	21 ± 3
Pot life (h)	4

Caratteristiche Applicative

Quantità consigliate	max: 180 g/m ²
----------------------	---------------------------

Indicazioni generali sul ciclo

Essiccazione a 20°C e UR% tra 45 e 65 : 100 g/m²	Essiccazione in tunnel: 100 g/m²	
	Temperatura	Tempo
Fuori polvere	60'	
Fuori impronta	8 h	
Accatastabile	12 h	
	Flash Off	Non raccomandata
	Aria Laminare	
	Raffreddamento	

Preparazione del substrato:	Da applicare dopo completa essiccazione e levigatura di FL---M050
------------------------------------	---

Note ed avvertenze

Non soggetto a scadenza. Dopo periodi prolungati di stoccaggio omogeneizzare bene il prodotto prima dell'uso.

Renner Italia S.p.A. via Ronchi Inferiore,34 – 40061 Minerbio, Bologna Italy Tel +39.051.6618211 Fax +39.051.6606312 info@renneritalia.com www.renneritalia.com