



# FO-xxM050

## Finitura Poliuretana Trasparente - Per Parquet

**Caratteristiche salienti del prodotto:**

- |                                                                                                                                        |                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Applicabile a spruzzo, pennello e rullo</li> <li>• Indicato per pavimenti in legno</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Eccellente resistenza all'abrasione</li> <li>• Eccellente uniformità dell'opacità</li> </ul> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Versioni:**

FO-20M050	20±5 Gloss	FO-40M050	40±5 Gloss	FO-70M050	70±5 Gloss
-----------	------------	-----------	------------	-----------	------------

<b>Usò consigliato:</b>	• Parquet	• Scale	• Parti piane
<b>Metodo di applicazione:</b>	spruzzo, pennello e rullo		
<b>Preparazione del prodotto:</b>	a peso:	FO-xxM050	100
	catalizzatore	FC---M050	100
	a volume: mantiene le proporzioni della catalisi a peso		

**Caratteristiche Chimico-Fisiche**

Residuo solido (%)	31±3
Peso Specifico (g/cm <sup>3</sup> )	0,980± 0,040
Viscosità DIN 4 (s) a 23°C	14 ± 1
Pot life (h)	6

**Caratteristiche Applicative**

Quantità consigliate	max: 150 g/m <sup>2</sup>
----------------------	---------------------------

**Indicazioni generali sul ciclo**

<b>Essiccazione a 20°C e UR% tra 45 e 65 : 100 g/m<sup>2</sup></b>	<b>Essiccazione in tunnel: 100 g/m<sup>2</sup></b>	
	Temperatura	Tempo
Fuori polvere	60'	Non raccomandata
Fuori impronta	5 h	
Accatastabile	8 h	
	Flash Off	
	Aria Laminare	
	Raffreddamento	

**Preparazione del substrato:** Da applicare dopo completa essiccazione e levigatura di FL---M050

**Note ed avvertenze**

Il prodotto è applicabile a pennello, rullo e spruzzo. In quest'ultimo caso è indispensabile aggiungere un additivo livellante (AF---M043 oppure AF---M039) per ottenere un ottimo grado di finitura ed affioramento dell'opacante sulla superficie.  
 Per rendere più rapida l'essiccazione, in caso di applicazione a spruzzo, è possibile catalizzare con FC---M042 all'80% oppure con FC---M080 all'80%.  
 Non soggetto a scadenza. Dopo periodi prolungati di stoccaggio omogeneizzare bene il prodotto prima dell'uso.