



## RF xx20 FINITURA CLASSICA

### CAMPI D'IMPIEGO

Serramenti, arredo da giardino, rivestimenti, balconi, recinzioni, perlinature, travature.

### INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

Conferisce idrorepellenza, resistenza e durata al legno. Non impiegare su impregnanti bianchi sui quali è preferibile utilizzare la Finitura cerosa RC 2030 totalmente incolore.

### ISTRUZIONI D'USO

**Legno tinto/impregnato.** È possibile applicare RF xx20 su legno trattato con tinte o impregnanti a basso residuo solido. Una volta pulita la superficie, si può carteggiare leggermente con carta abrasiva o scotch brite. Rimuovere la polvere e applicare 1-2 mani di prodotto.

**Legno verniciato.** Su legno già verniciato con prodotti di finitura in buono stato, carteggiare con grana 320. Pulire la superficie e procedere alla verniciatura. Su legno già verniciato con prodotti di finitura in cattivo stato, carteggiare con grana 80-150 per riportare il legno allo stato grezzo. Quindi pulire la superficie e procedere alla verniciatura. Si raccomanda l'applicazione di 1-2 mani di Impregnante classico RM xx10 prima della Finitura classica RF xx20.

### MANUTENZIONE

Nei manufatti molto esposti agli agenti atmosferici è sufficiente una manutenzione sulle parti che iniziano a degradare. Carteggiare leggermente il manufatto con grana media 220-320, asportare la polvere e applicare una mano del colore desiderato. Sulle parti più degradate si può applicare una seconda mano. Se il manufatto è poco esposto alle intemperie le operazioni di ritocco e rinnovo saranno meno frequenti. Effettuare la pulizia semestrale del manufatto verniciato con il Detergente neutro T.Clean RR 1050 e Ravvivante T.Top+ RR 1250.

### SOVRAVERNICIABILITÀ

Finiture delle serie classica RF xx20, alta resistenza UV RQ xx70, cerosa RC xx30.

### CONFEZIONI

0,75 L

2,5 L

10 L \*

\*solo nelle versioni RF 1020 e RF 1120



**RF 1020**  
TRASPARENTE OPACA



**RF 1120**  
TRASPARENTE SEMILUCIDA



**RF 1220**  
CASTAGNO NOCE CHIARO



**RF 1320**  
NOCE



**RF 1420**  
ROVERE-CIPRESSO



Conservare  
> 5°C



Verniciare  
> 10°C



Pronto all'uso



Pennello  
Spruzzo



Resa  
10 m<sup>2</sup> / L



Mescolare bene  
prima dell'uso



Essiccazione  
tra le mani 2-6 h



Essiccazione  
finale 12 h



Residuo solido  
35 ± 3 %



Viscosità  
DIN8 14 ± 3"



Peso specifico  
1,05 ± 0,1 g/cm<sup>3</sup>



pH  
8,5 ± 1,0



Gloss  
30 per RF 1020,  
RF 1220, RF 1320  
e RF 1420  
60 per RF 1120