



RP xx60 FINITURA PER PARQUET

CAMPI D'IMPIEGO

Pavimenti in legno.

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

È una finitura per pavimenti in legno, con un'ottima trasparenza e una grande resistenza all'abrasione da calpestio. Formulata a base di resine poliuretatiche, è estremamente resistente all'usura, elastica, a ridottissimo contenuto di solventi ed esente da sostanze problematiche per la salute dell'utilizzatore e per l'ambiente. Gli speciali filtri UV la rendono inoltre non ingiallente e consentono una discreta protezione del colore naturale del legno.

ISTRUZIONI D'USO

Pavimento nuovo. Carteggiare il legno grezzo con carta abrasiva grana 150 e rimuovere la polvere. Applicare 3 mani di RP xx60 a distanza di 2-4 ore. Non occorre carteggiare tra le mani. Per migliori prestazioni, applicare una mano di Fondo RP 1060 e 2 mani di Finitura RP xx60.

Pavimento verniciato. Su legno già verniciato con prodotti di finitura in buono stato, occorre carteggiare con grana 240-280. Pulire la superficie e procedere con la verniciatura. Su legno già verniciato con prodotti di finitura in cattivo stato, occorre carteggiare con grana 80-150 per riportare il legno allo stato grezzo. Pulire la superficie e procedere alla verniciatura come indicato per il legno nuovo.

SOVRAVERNICIABILITÀ

Finitura per parquet RP 1160 e RP 2260.

CONFEZIONI

0,75 L

2,5 L



Conservare
> 5°C



Verniciare
> 10°C



Pronto all'uso



Pennello
Spruzzo
Rullo a pelo raso



Resa
10 m² / L



Mescolare bene
prima dell'uso



Essiccazione
tra le mani 2-4 h



Essiccazione
finale 24 h



Residuo solido
27 ± 3 %



Viscosità
DIN4 18 ± 3"



Peso specifico
1,03 ± 0,1 g/cm³



pH
7,5 ± 0,5



Gloss
50 per RP 1160
20 per RP 2260

