



RP 4060 FINITURA OPACA

CAMPI D'IMPIEGO

Mobili, arredi e complementi d'arredo, porte per interni, tavoli, sedie, telai, battiscopa.

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

È una finitura dotata di ottima trasparenza e buona resistenza all'uso. Garantisce ottima protezione del legno. Formulata a base di resine acrilico-poliuretaniche a ridottissimo contenuto di solventi, è esente da sostanze problematiche per la salute dell'utilizzatore e per l'ambiente.

ISTRUZIONI D'USO

Legno grezzo. Carteggiare con carta abrasiva grana 180-220 e rimuovere la polvere. Per mantenere la colorazione naturale del legno applicare 2-3 mani di Finitura opaca RP 4060 a intervalli di 2-4 ore. Per tinteggiare, applicare una mano di Impregnante classico serie RM xx10 o di Impregnante gel serie RG xx80; attendere 3 ore, quindi applicare 2-3 mani di Finitura opaca RP 4060 a intervalli di 2-4 ore.


Legno verniciato. Carteggiare con carta abrasiva grana 80-150 e rimuovere la polvere. Quindi procedere come su legno grezzo.

SOVRAVERNICIABILITÀ

Finitura opaca RP 4060.

CONFEZIONI

0,75 L

-  Conservare > 5°C
-  Verniciare > 10°C
-  Pronto all'uso
-  Pennello Spruzzo
-  Resa 10 m² / L
-  Mescolare bene prima dell'uso
-  Essiccazione tra le mani 2-4 h
-  Essiccazione finale 24 h
-  Residuo solido 30 ± 3 %
-  Viscosità DIN6 70 ± 3"
-  Peso specifico 1,02 ± 0,1 g/cm³
-  pH 8 ± 0,5
-  Gloss 50



RP 4060
TRASPARENTE

