



RL xx40 SMALTO SATINATO UNIVERSALE

CAMPI D'IMPIEGO

Su legno: serramenti, arredo da giardino, rivestimenti, balconi, recinzioni, perlinature, travature.

Su ferro: cancellate, strutture, lamiere in ferro e zincate.

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

È una finitura pigmentata satinata ad alta copertura. Resiste ai raggi UV e agli altri agenti atmosferici. Formulato a elevate penellabilità e distensione.

ISTRUZIONI D'USO

Legno grezzo. Si può applicare in 1-2 mani su legno grezzo carteggiato con grana 150 e impregnato con tonalità vicina al colore finale.

Legno tinto/impregnato. È possibile applicare RL xx40 su legno trattato con primer o impregnanti a basso residuo solido. Una volta pulita la superficie, si può carteggiare leggermente con carta abrasiva o scotch brite. Rimuovere la polvere e applicare 2 mani di prodotto.

Legno verniciato. Su legno già verniciato con prodotti di finitura occorre carteggiare con grana 220-240. Pulire la superficie.

Ferro. Si applica su ferro pretrattato con Antiruggine o su ferro già verniciato.

SOVRAVERNICIABILITÀ

Smalti satinati della serie RL xx40.

CONFEZIONI

0,75 L

2,5 L *

* solo nella versione RL 1040



RL 1040
BIANCO NEVE



RL 1140
BIANCO LATTE



RL 1240
BIANCO AVORIO



RL 1340
GRIGIO CHIARO



RL 1440
GRIGIO SCURO



RL 1540
VERDE PRATO



RL 1640
VERDE SCURO



RL 1740
MARRONE MORBIDO



RL 1840
MARRONE SCURO



RL 2040
NERO



Conservare
> 5°C



Verniciare
> 10°C



Pronto all'uso



Pennello
Spruzzo



Resa
10 m² / L



Mescolare bene
prima dell'uso



Essiccazione
tra le mani 2-6 h



Essiccazione
finale 12 h



Residuo solido
35 ± 3 %



Viscosità
DIN8 14 ± 3"



Peso specifico
1,1 ± 0,1 g/cm³



pH
8,5 ± 1,0



Gloss
30