



H<sub>2</sub>O

## Final Protection | RD 2280

**Campi d'impiego:** Serramenti, arredo da giardino, rivestimenti, balconi, recinzioni, perlinature, travature.

**Informazioni sul prodotto:** la finitura Final Protection RD 2280 conferisce idrorepellenza, resistenza e durata al legno. È particolarmente consigliata a protezione di essenze a basso contenuto di tanino. **Su legno di conifera, in particolare per i trattamenti di travi sottotetto e perlinature, al fine di conseguire il ciclo isolante antingiallente, applicare una mano di Base Protection RD 1670 e successivamente 2 o 3 mani di Final Protection RD 2280.**

### Istruzioni d'uso

**Legno tinto/impregnato.** Preparare il supporto con carta abrasiva grana 150. Pulire la superficie dalla polvere. Applicare 1 o 2 mani di Base Protection RD 1670 e successivamente 2 mani di Final Protection RD 2280.

**Legno tinto/impregnato.** È possibile applicare RD 2280 su legno trattato con tinte o impregnanti a basso residuo solido. Una volta pulita la superficie, si può carteggiare leggermente con carta abrasiva o scotch brite. Rimuovere la polvere e applicare 2 o 3 mani di prodotto.

**Legno verniciato.** Su legno già verniciato con prodotti di finitura in buono stato, carteggiare con grana 320. Pulire la superficie e procedere alla verniciatura. Su legno già verniciato con prodotti di finitura in cattivo stato, carteggiare con grana 80-150 per riportare il legno allo stato grezzo. Quindi pulire la superficie e procedere alla verniciatura. Si raccomanda l'applicazione di una mano di Base Protection RD 1670 prima delle 2 o 3 mani di Final Protection RD 2280.

**Manutenzione:** Nei manufatti molto esposti agli agenti atmosferici è sufficiente una manutenzione sulle parti che iniziano a degradare. Carteggiare leggermente il manufatto con grana media 220-320, asportare la polvere e applicare una mano del colore desiderato. Sulle parti più degradate si può applicare una seconda mano. Se il manufatto è poco esposto alle intemperie, effettuare le seguenti operazioni di manutenzione: pulizia del manufatto verniciato con il Detergente neutro T.Clean RR 1050 e applicazione del Ravvivante T.Top+ RR 1250.

**Sovraverificabilità:** Final Protection RD 2280.

**Confezioni:** 0,75 L - 2,5 L



**RD 2280**  
bianca satinata  
antingiallente



	Conservare > 5°C
	Verniciare > 10°C
	Pronto all'uso
	Pennello Spruzzo
	Resa 10 m <sup>2</sup> /L
	Mescolare bene prima dell'uso
	Secco al tatto 2 h
	Essiccazione tra le mani 4-6 h
	Essiccazione finale 6 h
	Residuo solido 28 ± 3 %
	Peso specifico 1,25 ± 0,03 g/cm <sup>3</sup>
	pH 8,5 ± 1,0
	Gloss 15