



RT 4000 FONDO ISOLANTE ANTITANNINO

CAMPI D'IMPIEGO

Serramenti, arredo da giardino, rivestimenti, balconi, recinzioni, perlinature, travature.

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

Fondo Isolante Antitannino contrasta la fuoriuscita di estrattivi del legno come tannini e sostanze oleose in manufatti da esterno e interno. Questa barriera isolante, ad alta copertura, impedisce la formazione di inestetiche macchie superficiali. Fondo Isolante Antitannino copre efficacemente tracce di caffè, pennarello, pastello, ossidazione. Le caratteristiche tixotropiche rendono questo prodotto particolarmente adatto all'applicazione in verticale. Per proteggere il legno dagli agenti biologici di degrado pretrattare il manufatto con Preservante Antitarlo Antermite RA 3000.

ISTRUZIONI D'USO

Legno grezzo. Preparare il supporto con carta abrasiva grana 150. Pulire la superficie dalla polvere di carteggiatura e applicare due mani di prodotto.

Legno verniciato. Carteggiare con grana 80-150 e riportare il legno allo stato grezzo. Ripulire la superficie e procedere all'applicazione.

SOVRAVERNICIABILITÀ

Smalti satinati della serie RL xx40, Finitura bianca RP 4360, Finitura Effetto Naturale bianca RO 3001, Hybrid Resolve bianco RS 8005, Vintage Prestige RB 1x90.

CONFEZIONI

0,75 L

2,5 L

-  Conservare > 5°C
-  Verniciare > 10°C
-  Pronto all'uso
Pennello o rullo
-  Diluizione max. 10%
Spruzzo
-  Pennello
Spruzzo
Rullo
-  Resa
8-12 m² / L
-  Mescolare bene
prima dell'uso
-  Essiccazione
tra le mani 4-24 h
-  Essiccazione
finale 24 h
-  Residuo solido
58 ± 3 %
-  Viscosità
5000 ± 300 cps
-  Peso specifico
1,3 ± 0,1 g/cm³
-  pH
8,5 ± 1,0

