



H₂O

Metal Primer | RV 7000

Campi d'impiego: supporti ferrosi, leghe metalliche, lamiera zincata. Per interni ed esterni. Ideale per manufatti quali cancellate, inferriate, ringhiere, corrimani, grigliati, basculanti, ma anche per carpenteria metallica in generale.

Informazioni sul prodotto: Metal Primer RV 7000 è un fondo monocomponente all'acqua con elevato potere aggrappante su supporti difficili. Vanta azione anticorrosiva e anti-flash-rust (impedisce la formazione della ruggine istantanea). Metal Primer RV 7000 isola la ruggine. Può essere sovraverniciato con i prodotti della serie Evolution, Vintage, Floor e Golden Prestige.

Istruzioni d'uso

Le superfici da trattare devono essere perfettamente pulite, asciutte e stabili: tracce di ruggine, impurità e vernice non perfettamente adesa vanno eliminate tramite carteggiatura o sabbiatura. Eventuali tracce di calamina o scorie di lavorazione devono essere rimosse manualmente, meccanicamente o tramite sabbiatura. *Metallo nuovo*. Rimuovere l'eventuale ruggine con spazzola metallica o carta abrasiva 220-340. Per eliminare polveri, grassi e oli utilizzare acetone. Applicare due mani di Metal Primer a distanza di 3 ore. Su supporti difficili è sempre buona pratica fare una prova preventiva di adesione, applicando una mano di prodotto in una parte nascosta del manufatto e controllare la tenuta il giorno successivo. *Metallo verniciato*. Carteggiare accuratamente la superficie con spazzola di metallo o carta abrasiva 220-340. Rimuovere tutte le parti non adese come sfogliamenti e zone arrugginite. Asportare polveri, grassi e oli con acetone. Applicare due mani di Metal Primer a distanza di 3 ore. RV 7000 può essere diluito con acqua fino al 10%. La diluizione è consigliata in caso di applicazione con elevate temperature. Per garantire un buon isolamento, in caso di prodotto diluito al 10%, si raccomanda di stendere una terza mano.

Sovraverniciabilità: Smalto Evolution RN 20xx, Vintage Prestige RB xx90, Floor Prestige RB 2x70 e Golden Prestige RB 5x90.

Confezioni: 0,75 L, 2,5 L



Conservare
> 5°C



Verniciare
> 10°C



Pronto all'uso



Pennello
Spruzzo bassa pressione
Rullo



Resa
10 m²/L



Mescolare bene
prima dell'uso



Essiccazione
tra le mani 4-24 h



Essiccazione
finale 24-48 h



Residuo solido
60 ± 2 %



Peso specifico
0,80 ± 0,10 g/cm³



RV 7000
grigio
RAL 7035