



Renner Italia S.p.A.
Via Ronchi inferiore, 34
40061 MINERBIO (BO)

YS---M009/--XXX

Olio per mobili e parquet all'acqua con cera d'api

Caratteristiche salienti del prodotto:

- Buona resistenza all'abrasione - Miscela di oli, resine poliuretaniche e cere con elevate proprietà di impermeabilizzazione e applicazione semplice e rapida	- Formulazione anti ingiallente e catalizzabile - Ricco in cere che conferiscono al manufatto finito un elevato potere idrorepellente ed una mano setosa di alto pregio
---	--

Versioni:

YS---M009	Trasparente	YS---M009/--T94	Trasparente effetto legno naturale
-----------	-------------	-----------------	------------------------------------

Uso consigliato:	- Parquet - Mobili - Ripristini
Metodo di applicazione:	Rullo a pelo raso, pennello, straccio, spruzzo.
Preparazione del prodotto:	Catalizzare al 5 % con YC M402 (catalisi alternative YC M400, YC M401, YC M403 o YC M404 nella stessa percentuale) diluire se necessario al 5-10% con acqua di rete o con AY M450 nel periodo estivo

Caratteristiche Chimico-Fisiche a 23°C

Residuo solido (%)	18 ± 1
Peso Specifico (g/cm³)	1,010 ± 0,020
Viscosità DIN 4 (s)	16 ± 3
Viscosità Brookfield (mPas)	-
pH	Tra 7 e 8

Caratteristiche Applicative

Verticalità massima (µm umidi)	-
N° consigliato di mani	da 2 a 3 mani
Quantità consigliate per mano (g/m²)	min: 30 max: 60
Intervallo tra le mani	1-2 ore
Resa metrica (m²/litri)	Da 12 a 24

Indicazioni generali sul ciclo

Essiccazione a 20°C e UR% tra 45 e 65: 80 g/m²		Essiccazione in tunnel: 80 g/m²		
		Temperatura	Tempo	
Fuori polvere	30 minuti	Flash Off	/	/
Maneggiabile	60 minuti	Aria Laminare	/	/
Sovraverniciabile	1 - 4 ore	Aria Percussione	/	/
Calpestabile	24 ore	Sovraverniciabile	/	
Carteggiabile	2 - 4 ore			

Preparazione del substrato: Pulire accuratamente la superficie del legno levigare il grezzo (si consiglia una grana 150 – 180) che dovrà essere privo di tracce di unto, di cere o colle. Pulire il pavimento con aspirapolvere prima di procedere alla verniciatura. Se l'applicazione si svolgerà su materiale tinto, devono essere utilizzati coloranti poco solubili in acqua quali quelli della serie **TY M003** per evitare solubilizzazione di colore nella vernice. Dopo essiccazione della prima mano carteggiare con grana 320 - 400 per eliminare il pelo del legno e sovra verniciare con lo stesso olio. Per i ripristini di superfici già verniciate è consigliabile carteggiare leggermente con carta abrasiva grana 400 pulire ed applicare l'**YS M009** solo in versione bicomponente.

Istruzioni applicative: Uso a straccio, rullo, pennello: L'utilizzo consigliato del prodotto è come bicomponente ma può essere utilizzato anche come monocomponente dove non siano richieste buone caratteristiche di protezione del supporto. Nel periodo estivo è consigliata la diluizione al 5% con il rallentante **AY M450** per favorirne l'applicazione e la distensione. Nel caso si voglia tingere o ravvivare maggiormente l'essenza da oliare, solo nella prima mano, si possono aggiungere piccole quantità (max 2%) di coloranti organici tipo la serie **TY M003** o paste agli ossidi di ferro (max 1%) direttamente al prodotto **YS M009** trasparente. Dopo almeno 4 ore spazzolare o carteggiare leggermente con carta grana 320 - 400 semplicemente per eliminare il pelo del legno quindi pulire con l'aspirapolvere e sovra-vernicare con lo stesso olio. Per l'uso su pavimenti applicare una terza mano a distanza di almeno 4 ore senza carteggiare.

L'utilizzo di catalizzatore riduce al minimo l'estrazione di sostanze colorate da legni tannici e da alcuni legni resinosi quali iroko, merbau, etc. migliorando il risultato estetico del ciclo di lavorazione e aumentando le resistenze chimiche e all'abrasione. L'aggiunta del catalizzatore è quindi tassativa quando è utilizzata la versione **T94** o nell'utilizzo come vernice per parquet.

Per ulteriori informazioni relativamente alla verniciatura con i prodotti all'acqua della nostra gamma, richiedete o consultate la nostra guida.

Note ed avvertenze

- Mescolare bene il prodotto prima dell'uso.
- Se il prodotto è ben conservato in locali con temperature comprese tra 5 e 35°C, la scadenza è di mesi 18.
- Necessità di avere in fase applicativa, sia per il prodotto che per il supporto e l'ambiente, una temperatura non inferiore a 15°C. Le pellicole che si formano al di sotto di tale temperatura possiedono proprietà di resistenza chimica e meccanica inferiori allo standard qualitativo comunemente ottenibile.
- I residui di verniciatura (acqua di lavaggio) devono essere smaltiti secondo le normative vigenti. Non gettare residui nelle fognature.
- Le attrezzature vanno lavate subito dopo l'impiego con acqua. Nel caso in cui debbano essere asportati film secchi di vernice, impiegare **AY M460**, lasciandolo agire per una notte, quindi risciacquare con acqua.

Cosa fare ...	Aggiungere	Dose d'impiego	
		%	Grammi per 5 litri
Per migliorare la distensione	AY M450	2 - 10	da 100 a 500
Per eliminare le schiature	AY M457	0,2 - 1	da 10 a 50